



## Выравниватель «мокрым-по-мокрому» P565-777 – Система обычной наполненности

| ПРОДУКЦИЯ                   | ОПИСАНИЕ                                   |
|-----------------------------|--|
| P565-777                    | Выравниватель «мокрым-по-мокрому»          |
| P210-760/-770/-794          | 2К Отвердители                             |
| P210-790                    | Быстродействующий отвердитель              |
| P850-1491/-1492/-1493/-1494 | 2К Разбавители                             |
| P850-1692/-1693/-1694       | 2К Разбавители с низким содержанием Л.О.В. |
| P100-2020                   | Пластифицирующая добавка для пластмасс     |

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

P565-777 является быстросохнущим 2К акриловым выравнивателем, который можно использовать под 2К отделочными покрытиями (P420, P421) и 2К базовыми покрытиями (P422), для обеспечения отличного внешнего вида и адгезии на различных типах поверхностей. Он разработан для применения методом «мокрым-по-мокрому» для быстрого выравнивания поверхностей, в частности, новых кузовных деталей.

### ПОВЕРХНОСТИ И ИХ ПОДГОТОВКА

P565-777 следует наносить только поверх: -

Хорошо зачищенная и обезжиренная голая сталь: Используйте **Nexa Autocolor 2**-компонентный травящий грунт для максимальной надежности.  
Алюминий следует отгрунтовать травящим грунтом.

Хорошо отшлифованное стекловолокно (GRP), полиэфирные наполнители, заводские грунты и хорошо сохранившиеся «старые» покрытия.  
Надлежащая подготовка поверхности является необходимым условием для достижения максимального результата использования данных материалов.  
Для шлифования рекомендуется использовать следующие типы бумаги: -

Влажное шлифование P400 или мельче  
Сухое мех. шлиф. P280 или мельче

**ПРИМ.:** Данный материал рекомендуется применять только на деталях целиком и его не следует использовать при фрагментарном ремонте.

**ДАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ОКРАСКИ АВТОМОБИЛЕЙ И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ  
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ**



## Выравниватель «мокрым-по-мокрому», P565-777 H0610

### ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОЦЕССУ НАНЕСЕНИЯ

#### ОКРАСКА ПЛАСТМАСС

P565-777 можно наносить поверх отгрунтованных пластмасс.

Если P565-777 наносится на гибкие пластмассы, например, PP/EPDM, PBT (Pocan), PUR, его следует замешивать в следующей пропорции: -

P565-777 5 частей

P100-2020 (Пластифицирующая добавка для пластмасс) 1 часть

Далее следует активировать и разбавить в обычном порядке.

Использование P100-2020 может привести к увеличению времени высыхания.

Если тип пластмассы известен, пластифицированный P565-777 можно наносить поверх большинства пластмасс, кроме чистых PP/PE или PP/EPDM, для наращивания пленки.

За более подробной информацией по окраске пластмассовых поверхностей обращайтесь к Руководству по окраске пластмасс.

#### ВЫБОР ОТВЕРДИТЕЛЯ И РАЗБАВИТЕЛЯ

Конкретная комбинация отвердителя и разбавителя зависит от выбранных настроек пульверизатора, движения воздуха, температуры и общих условий нанесения. Ниже приводятся общие рекомендации: -

| Отвердитель | Температура | Рекомендуемый разбавитель   |
|-------------|-------------|-----------------------------|
| P210-790    | <20°C       | P850-1491/-1692             |
| P210-760    | <25°C       | P850-1491/-1492/-1692/-1693 |
| P210-770    | 20-30°C     | P850-1492/-1493/-1693/-1694 |
| P210-794    | 30°C +      | P850-1493/-1494/-1694       |

**Данная выше информация считается достоверной, но приводится без предоставления каких-либо гарантий.**

За более подробной информацией обращайтесь по адресу:

Customer Service and Sales Group

PPG Industries (UK) Ltd

Needham Road

Stowmarket

Suffolk, IP14 2AD

Телефон: 01449 771771

Факс: 01449 773472

Nexa Autocolor, , , Aquabase, Aquadry, Belco и Ecofast являются зарегистрированными товарными знаками PPG Industries.

Copyright © 2002 PPG Industries, все права защищены.

Все права на данные выше номера оригинальной продукции утверждены PPG Industries.

Scotchbrite является зарегистрированным товарным знаком 3M UK Plc.